



# Douglas Zweeds Rabat

A4196023200\*

## Algemeen

- Midden-Europees Douglas
- Fijnbezaagd, lucht-gedroogd
- Duurzaamheidsklasse 3\*
- Verwachte levensduur van 10-15 jaar

\*Hoewel tijdens productie wordt geprobeerd spint zoveel mogelijk te vermijden kan er spint voorkomen in de delen. Het spinhout heeft duurzaamheidsklasse 5

## Toepassing

- Gevelbekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes
- Schuttingen

## Certificering

- Standaard voorzien van een PEFC™-keurmerk voor verantwoord bosbeheer.



## Verwerkingsvoorschrift

- Minimale afmeting regelwerk 28x45mm met een hart op hart afstand van 40-60cm, op de zonzijde altijd 40cm aanhouden
- Gebruik roestvaststalen schroeven (bol/lenskop) of ribnagels.  
Minimale lengte schroeven: 2x de dikte van het rabatdeel  
Minimale lengte nagel: 2.5x de dikte van het rabatdeel
- Bevestigen per steunpunt met 2 schroeven of nagels 30mm uit de onderzijde en bovenzijde
- Bevestiging op kopse kant met 1 nagel liefst 50mm uit de kant houden, bij minder afstand altijd voorboren
- Behandel verzaagde stukken op de kopse kant met hand impregneermiddel om daarna ook te schilderen
- Monteer de delen niet koud op elkaar, houd minimaal 2-3mm ruimte
- Gevelbekleding altijd 30cm van de grond af houden i.v.m. opspattend water en vuil

## Onderhoudsvoorschrift

- Controleer jaarlijks op schade of gebreken en herstel deze waar nodig
- Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding:  
Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018

[http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer\\_gevelbekleding-massief-hout\\_jan2018.pdf](http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf)

## Beschikbaarheid

Kopmaat (mm x mm)	Nettomaat (mm) (Ca.)	Lengtes (mm)
23x200	12/25x179	4000/5000