



# Douglas Zweeds rabat Gedroogd, verduurzaamd, zwart

A4198023200\*

## Algemeen

- Midden-Europees Douglas
- Kamer-gedroogd, watergedragen impregnering met Akzo WP567 ter bescherming tegen rot en blauwschimmel en vervolgens teruggedroogd
- 2x rondom geverfd met Timberstain Ebony RAL 9005
- Duurzaamheidsklasse 2-3
- Verwachte levensduur van 10-25 jaar

## Toepassing

- Gevelbekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes
- Schuttingen

## Certificering

- Standaard voorzien van een PEFC™-keurmerk voor verantwoord bosbeheer.



## Verwerkingsvoorschrift

- Minimale afmeting regelwerk 28x45mm met een hart op hart afstand van 40-60cm, op de zonzijde altijd 40cm aanhouden
- Gebruik roestvaststalen schroeven (bol/lenskop) of ribnagels.  
Minimale lengte schroeven: 2x de dikte van het rabatdeel  
Minimale lengte nagel: 2.5x de dikte van het rabatdeel
- Bevestigen per steunpunt met 2 schroeven of nagels 30mm uit de onderzijde en bovenzijde
- Bevestiging op kopse kant met 1 nagel liefst 50mm uit de kant houden, bij minder afstand altijd voorboren
- Behandel verzaagde stukken op de kopse kant met hand impregneermiddel om daarna ook te schilderen
- Monteer de delen niet koud op elkaar, houd minimaal 2-3mm ruimte
- Gevelbekleding altijd 30cm van de grond af houden i.v.m. opspattend water en vuil

## Onderhoudsvoorschrift

- Elke 3-5 jaar een laag Timberstain aanbrengen om de verflaag in goede conditie te houden, aan de zonzijde elke 2 jaar
- Controleer jaarlijks op gebreken en herstel waar nodig

Onderstaand een onderhoudsschema voor Timberstain:

- 1<sup>ste</sup> jaar: Aanbrengen van Timberstain volgens bestek.
- 2<sup>de</sup> jaar In principe geen onderhoud noodzakelijk.
- 3<sup>de</sup> jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken.
- 4<sup>de</sup> jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken.
- 5<sup>de</sup> jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken.
- 6<sup>de</sup> jaar: Opnieuw aanbrengen en verder: als 2<sup>de</sup> t/m 5<sup>de</sup> jaar.

## Aandachtspunten

- Wanneer de delen worden bevestigd aan de zonkant moet rekening gehouden worden met het feit dat de delen een temperatuur tot 80 graden Celsius kunnen bereiken en daarom meer vervorming laten zien dan de delen op de andere zijden
- Na verzagen altijd de gezaagde kanten bewerken met handverduurzamer
- Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding:  
Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018  
[http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer\\_gevelbekleding-massief-hout\\_jan2018.pdf](http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf)

## Beschikbaarheid

Kopmaat (mm)	Nettomaat (mm) (Ca.)	Lengtes (mm)
23x200	13/30x175	4000/5000