



Vuren Verduurzaamd Vlotdeel Zwart

A6074*

Algemeen

- Vuren C, tweezijdig bandgezaagd, kamer gedroogd
- Watergedragen beits t.b.v. buitentoepassing met UV-blocker
- Dekkend 1 laags systeem, zijdeglans RAL 9005
- Duurzaamheidsklasse 3

Toepassing

- Bekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes
- Schuttingen

Certificering

- Standaard voorzien van een PEFC™-keurmerk voor verantwoord bosbeheer.



Verwerkingsvoorschrift

- Stijl- en regelwerk van minimale afmeting 22x50mm, met een hart op hart afstand van 40-60cm (maximaal)
- Bekleding altijd 30cm van de grond af houden i.v.m. opspattend water en vuil (vochtindringing)
- Houd 7-10 mm afstand tussen de kopse kanten van de vlotdelen i.v.m. onderhoud
- De delen aan het uiteinde bevestigen op 50mm uit het einde, bij kleinere eindafstanden voorboren om kopscheuren te voorkomen
- Potdekselen: minimale overlap vlotdelen van 30mm i.v.m. mogelijk krimpen
- Zorg aan de onder- en bovenzijde voor 200mm² ventilatieopening per m¹ waarbij de minimale opening 5 mm is
- De ruimte tussen folie en de bekleding moet minstens 13mm zijn t.b.v. ventilatie
- Behandel de kopse kanten van de verzaagde stukken met hand-impregneermiddel om daarna zwart te schilderen vóór bevestiging
- Hartzijde vlotdeel altijd naar de buitenkant gekeerd bevestigen
- Bevestiging met 2 roestvaststalen schroeven (lenskop of bolkop) of ribnagels op 30mm uit de onderzijde en bovenzijde
Schroeflengte: 3x de dikte van het te bevestigen deel
Nagellengte: 3,5x de dikte van het te bevestigen deel
- Controleer na montage delen altijd op schade en werk deze dan direct bij

Onderhoudsvoorschrift

- Elke 3-5 jaar een laag watergedragen afwerksysteem aanbrengen om de verflaag in goede conditie te houden. Aan de zonzijde elke 2 jaar (met bijvoorbeeld Finess Timberstain)
- Controleer jaarlijks op gebreken en herstel waar nodig

Aandachtspunten

- Wanneer de vlotdelen worden bevestigd aan de zonkant moet rekening gehouden worden met het feit dat de vlotdelen een temperatuur tot 80 graden Celsius kunnen bereiken en daarom meer vervorming laten zien dan de vlotdelen op de andere zijden van het gebouw
- Daarentegen kunnen de delen aan de noordzijde of beschut onder de schaduw van hoge bomen weer erg vochtig blijven. Hierdoor is de noordzijde gevoeliger voor schimmel en algengroei
- De netto eind maat kan enkele millimeters afwijken van de netto vers gezaagde maat i.v.m. het drogen van het hout. Het wordt op 18 (+/- 2) % vochtgehalte geleverd

Beschikbaarheid

Inzaagmaat (mm)	Nettomaat (droog) (mm) (Ca.)	Aantal per pak (mm) (Ca.)
25x275	24x267	48 stuks
25x200	24x194	60 stuks